



# | 产品说明书

## 丙烯酸聚氨酯面漆（双组份）

### 组成

以羟基丙烯酸树脂、脂肪族异氰酸酯作为基料，金红石钛白粉、着色颜料、助剂等组成的双组份丙烯酸聚氨酯面漆。

### 主要特性

- 优良的耐候性及保光、保色性。
- 漆膜坚韧，具有优良的耐冲击性和耐磨性。
- 具有广泛的耐油性和耐溶剂性能。
- 具有良好的抗化学品性能。

### 用途

适用于铁路（公路）钢桥、港口机械、建筑钢结构、交通设施、机械电力设备、石油化工管道、设备、储油罐及反应釜外壁、海上石油钻井平台等钢结构表面作保护涂层的面漆。

### 施工参数

项目	施 工 参 数
配比	成份一/成份二=4:1 (重量比)
外观	常用色
干膜厚度	面漆 35um
理论用量	面漆 0.125kg/m <sup>2</sup>
干燥时间 (25℃)	表干≤2h
	实干≤24h
	完全固化≤7d
熟化时间 (25℃)	30min
不挥发物含量	≥40%
耐盐水性	浸入 3%NaCL 溶液中 48h, 漆膜无变化
耐盐雾性	500h 漆膜不起泡、不开裂、不生锈
耐人工老化性	500 小时漆膜不起泡、不生锈、 不开裂
耐酸性	浸入 3%H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 溶液 48h, 漆膜无异常
耐碱性	浸入 3%NAOH 溶液 48h, 漆膜无异常
附着力	≤1 级

耐弯曲性	2mm
耐冲击性	≥40cm
铅笔硬度	2H
适用期	24h/5°C, 8h/20°C, 6h/30°C (气温大于30°C以上时, 双组份混合后适用期随着气温的升高而缩短。)

## 施工参考

### · 涂装道数

涂装 2-3 道

### · 配套用漆

丙烯酸聚氨酯面漆配套用漆：环氧富锌底漆、环氧底漆、环氧云铁中间漆等。

### · 施工环境

底材温度须高于露点以上 3°C，大气相对湿度须不大于 80%。涂装钢板温度不大于 50°C。涂装气温 10°C -35°C.

气温低于 5°C 时，丙烯酸聚氨酯树脂与固化剂的固化反应停止，不宜在室外进行施工。

### · 复涂间隔

48h/10°C 24h/25°C 16h/30°C

在清浄遮阳的室内环境中放置 3 个月漆膜表面不会出现异常。涂装后道漆的间隔时间应尽可能缩短。复涂间隔超过 7 天，需用细砂纸轻轻打毛后，再行涂装。并除去所有的油污和杂质，涂层清洁干燥。

### · 涂装方法

空气喷涂	稀释剂	脂肪族聚氨酯稀释剂
	稀释量	0—20% (以油漆重量计)
	喷嘴口径	2.0—3.0mm
	空气压力	4—6kg/cm <sup>2</sup> (0.4—0.6MPa)
刷涂	稀释剂	脂肪族聚氨酯稀释剂
	稀释量	0—10% (以油漆重量计)
清洗剂	脂肪族聚氨酯稀释剂	

### · 涂层养护

施工完成后，涂层应加以保护，涂层养护期为 10 天，养护期内避免受到雨水和其它液体的冲洗或人员的践踏。在运输、安装过程中尤应小心，避免撞击敲打和施焊。

## 贮存及保质期

产品应密闭存放在通风、干燥、没有阳光直射的地方，贮存温度 0—30°C。

产品保质期为 12 个月。超过贮存保质期，可按产品标准规定项目进行检验，如结果符合质量要求仍可使用。

